


|                |  |
|----------------|--|
| ชื่อผลงานวิจัย | การผลิตขั้วอิเล็กโทรดโปร่งแสงต้นแบบจากวัสดุกึ่งตัวนำดีบุกออกไซด์เจือด้วยฟลูออรีน   |
|                | Fabrication of Transparent Conducting Oxide Electrode with Fluorine-doped Tin Oxide  |
| โดย            | นายธำรง จันทร์สว่าง <sup>1</sup><br>ดร.ชญานา ธนชยานนท์ <sup>2</sup>  |
| หน่วยงาน       | <sup>1</sup> ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์<br>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<br><sup>2</sup> ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ |
| โทร            | 02-942-8555 ต่อ 2116   |

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ความต้องการในการใช้ฟิล์มนำไฟฟ้าโปร่งแสง (TCO) มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมทางด้านออปโตอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการใช้ฟิล์มนำไฟฟ้าโปร่งแสงในการผลิตเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ จอแสดงผลต่างๆ อุปกรณ์เกี่ยวกับทางด้านพลังงาน และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่หลากหลาย ซึ่งฟิล์มบางของสารกึ่งตัวนำที่นิยมใช้กันมาก ได้แก่ ฟิล์มบางของ  $\text{SnO}_2$ ,  $\text{ZnO}$ ,  $\text{In}_2\text{O}_3$ ,  $\text{Cd}_2\text{SnO}_4$  และ ITO (Indium-Tin Oxide) ในการเตรียมฟิล์มบางดีบุกออกไซด์ (Tin Oxide,  $\text{SnO}_2$ ) ด้วยเทคนิค Sputtering, Chemical Vapor Deposition (CVD), Pulsed Laser Deposition (PLD) และ Spray Pyrolysis พบว่าวิธี Spray Pyrolysis เป็นวิธีที่เหมาะสมที่ใช้ศึกษาการเตรียมฟิล์มบางดีบุกออกไซด์ เนื่องจากการปลูกฟิล์มด้วยเทคนิค Spray Pyrolysis เป็นวิธีที่สามารถเตรียมได้ง่าย มีต้นทุนของเครื่องมือต่ำ และสามารถควบคุมตัวแปรในการทดลองเพื่อควบคุมสมบัติในการนำไฟฟ้าและความหนาของฟิล์มที่ปลูกขึ้นได้

งานวิจัยนี้ศึกษาการนำไฟฟ้าของฟิล์มบางดีบุกออกไซด์ ( $\text{SnO}_2$ ) ที่ไม่มีการเจือ (Undoped) และเจือ (Doped) ด้วยฟลูออรีน (Fluorine, F) บนวัสดุรองรับ (Substrate) สำหรับผลิตขั้วอิเล็กโทรดโปร่งแสงต้นแบบจากวัสดุกึ่งตัวนำดีบุกออกไซด์บนวัสดุรองรับ (Substrate) โดยใช้เทคนิค Spray Pyrolysis ในการปลูกฟิล์มบางดีบุกออกไซด์ จากผลการทดลอง พบว่า อุณหภูมิที่ใช้ในการปลูกฟิล์มและปริมาณการเจือฟลูออรีนมีผลต่อค่าความต้านทานไฟฟ้า ค่าความสามารถในการส่องผ่านของแสง และโครงสร้างทางจุลภาคของฟิล์ม โดยค่าความต้านทานไฟฟ้าที่ได้จากเครื่อง Four-Point Probe แสดงให้เห็นว่าเมื่อเพิ่มปริมาณการเจือฟลูออรีนขึ้นค่าความต้านทานไฟฟ้าของฟิล์มมีค่าลดลง และฟิล์มบางดีบุกออกไซด์เจือด้วยฟลูออรีน 0.2 M ใช้อุณหภูมิในการปลูก  $500^\circ\text{C}$  ให้ค่าความต้านทานทางไฟฟ้าต่ำที่สุดเท่ากับ  $0.41 \Omega/\text{sqr}$ .

จากการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง UV/Visible Spectrophotometer พบว่าความสามารถในการส่องผ่านของแสงมีแนวโน้มที่ต่ำลงเมื่อเพิ่มปริมาณการเจือฟลูออรีน และความสามารถในการส่องผ่านของแสงของฟิล์มที่ปลูกด้วยอุณหภูมิ  $400^\circ\text{C}$  สูงกว่าฟิล์มที่ปลูกด้วยอุณหภูมิ  $500^\circ\text{C}$  และ

โครงสร้างทางจุลภาคของฟิล์มโดยใช้ Scanning Electron Microscope (SEM) พบว่าฟิล์มบางดีบุกออกไซด์ที่ปลูกด้วยอุณหภูมิ  $300^{\circ}\text{C}$  ไม่เกิดการโตของผลึกของฟิล์มขึ้น ส่วนฟิล์มบางดีบุกออกไซด์ที่ปลูกด้วยอุณหภูมิ  $400^{\circ}\text{C}$  และ  $500^{\circ}\text{C}$  เกิดนิวเคลียสขึ้นและการโตของผลึกของฟิล์มขึ้น



ภาพที่ 1 โครงสร้างจุลภาคของฟิล์ม ที่แปรผันความเข้มข้นของ F:Sn คือ 0:1, 0.5:1 และ 1:1 ตามลำดับ โดย (a)-(c) ใช้อุณหภูมิ  $300^{\circ}\text{C}$ , (d)-(f) ใช้อุณหภูมิ  $400^{\circ}\text{C}$ , (g)-(i) ใช้ อุณหภูมิ  $500^{\circ}\text{C}$